



PROTEGA BRANDSKIVA ECOMASTIC

Det gröna brandtätningssystemet Ecomastic

PRODUKTBESKRIVNING

Protega Brandskiva Ecomastic-1 och -2 är en stenullsskiva enkelsidigt eller dubbelsidigt belagd med brandskyddsfärg Protega Ecomastic 5FR. Brandskivan används för tätning av rör-, kabel- och ventilationsgenomföring. Se monteringsanvisningar för brandtätningar i brandklass EI 30-EI 120.

EGENSKAPER

Beläggningen som består av brandskyddsfärgen Ecomastic 5FR omvandlas till ett keramikliknande skikt när den exponeras för höga temperaturer. Skiktet dämpar effektivt värmeflödet till underlaget.

MONTAGE

Protega Brandskiva Ecomastic skärs med kniv avsedd för stenull eller sågas med fintandat sågblad alt. elsticksåg. Vid sammanfogning, fastlimning används fogen Protega Ecomastic SP eller brandskyddsfärgen Ecomastic 5FR som båda har goda limegenskaper.

FÖRPACKNING

Förpackas styckvis

Protega Ecomastic-1, SLÄT	4158-11
Protega Ecomastic-1, RÄFFLAD	4159-11
Protega Ecomastic-2, SLÄT	4158-21
Protega Ecomastic-2, RÄFFLAD	4159-21

-1, enkelsidigt belagd med Ecomastic 5FR
-2, dubbelsidigt belagd med Ecomastic 5FR

GODKÄNNANDE

ETA 17/0767 för brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföring. Brandklass upp till EI 120.

SKYDDSÅTGÄRDER

Protega Brandskiva Ecomastic är en förmålad stenullsskiva. Av komfortskäl kan det finnas anledning att skydda sig för att slippa irritation på hud och i andningsvägar. Vid arbete med stenullsskiva rekommenderas handskar och munskydd. Se säkerhetsdatablad.

ÖVRIGA DATA

Färg: vit

Yta: slät eller räfflad

Format: Längd x bredd - 1200 x 600 mm.

Tjocklek: 50 mm

Ytskikt: Protega Brandskiva Ecomastic-1 är på en sida belagd med Protega Ecomastic 5FR.

Protega Brandskiva Ecomastic -2 är på två sidor belagd med Protega Ecomastic 5FR

Flampunkt: Icke brännbar

Spec. vikt: Minst 150 kg/m³ (endast stenullsskiva)

BEDÖMNINGAR

Registrerad i BASTA, bedömd av SundaHus och Byggvarubedömningen och i databas för byggprodukter som kan användas i svanenmärkta byggnader.



Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifikat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.protega.se