



PROTEGA TOP 1FR ECO

Skyddslack som används för att försegla brandskyddsfärgen Protega Novatherm 1FR. Tillsammans ger de ett flamsäkert ytskikt i klass B-s1,d0 på trä, träfibermaterial eller spånskiva. Finns i matt och halvmatt.

APPLICERING

Underlaget måste vara fritt från damm och fett. Arbeten bör undvikas vid lägre omgivningstemperatur än +10°C. Applicera med roller, pensel, luft eller luftlös (airless) spruta. Vid sprutapplicering kan produkten behöva spädas med xylene eller syntetisk förtunning. Konsultera återförsäljare vid val av spruta. Verktyg rengörs i xylene eller syntetisk förtunning.

TORKTID

Vid temperatur av min +23°C och en relativ luftfuktighet av max 50% gäller följande riktvärden: Dammtorr ca 2 tim. Genomtorr ca 8 tim.

SKYDDSÅTGÄRDER

Innehåller biobaserat lösningsmedel. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Se till att luftväxlingen är god. Använd ögonskydd och skyddshandskar vid risk för direktkontakt och stänk. Andningsskydd rekommenderas; halv- eller helmask med gasfilter A (brun) mot ånga och dammfilter IIb (St) mot sprutdimma. Kombinationsfilter vid sprutning. Se säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING

Plåtspann 5 liter.

ÖVRIGA DATA

Viskositet: Högviskös

Flampunkt: +20°C

Spec. vikt: 1,05

Torrhalt: 50%

Skiktjocklek: 60 g/m² ger 60 µm våt resp 30 µm torr film. 5 liter räcker till ca 40-45 m².

Förtunning: xylene, syntetisk förtunning.

Lagring: 12 mån vid öppnad förpackning. Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Förvaras svalt i torrt och välventilerat utrymme.

GODKÄNNANDE & BEDÖMNINGAR

Typgodkännande för ytsikt, B-s1,d0, enligt EN 13501-1.

Typgodkännande nr RISE 0086/99

Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifierat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.protega.se

